

RASANTE AQUAFIRE®

Generalità	Rasante premiscelato cementizio monocomponente in polvere alleggerito.
Tipo di materiale	A base cementizia.
Utilizzo	Rasatura in ambienti interni ed esterni di lastre AQUAFIRE® .
Descrizione	<p>Il RASANTE AQUAFIRE® è studiato per applicazioni in ambienti interni ed esterni, con rilevanti valori di umidità relativa dell'aria. La sua matrice cementizia non teme l'attacco da parte degli agenti atmosferici. L'alleggerimento conferisce al rasante aquafire una maggiore scorrevolezza e facilità di posa, oltre ad un gradevole effetto estetico.</p> <p>E' costituito da inerti selezionati, inerti leggeri ed isolanti, resine ed additivi, caratterizzato da un alto potere adesivo connesso ad una elevata elasticità</p> <p>Il RASANTE AQUAFIRE® ha ridotti tempi di essiccamento ed elevata resa.</p>



RASANTE AQUAFIRE®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	U.M.	Valore
Quantità a sacco	[kg]	18
Granulometria	[mm]	<1.0
Acqua di impasto	[%]	27-28
Massa volumica malta fresca	[gr/m ³]	1.2
Massa volumica apparente prodotto indurito	[kg/m ³]	1050
Tempo di vita impasto	[h]	8
Tempo di riposo impasto	[min]	10
Ritenzione d'acqua	[%]	99
Resistenza a compressione media	[MPa]	10.5
Resistenza a flessione media	[MPa]	4.5
Assorbimento d'acqua per capillarità	[kg/m ²]	<1
Permeabilità al vapor d'acqua	[mm]	<2
Resistenza alla perforazione	[N]	476.7
Resistenza all'impatto	[10J]	Non deteriorato
Resa indicativa	[kg/m ² x mm]	1.2