

Qualità Tecniche

STERYLPLUS è uno speciale additivo concentrato in pasta fluida, contenente principi attivi ad ampissimo spettro, capaci di prevenire la crescita di muffe, alghe, muschi e licheni sulle pitture. STERYLPLUS aggiunto alle pitture per interno ed esterno potenzia la caratteristica di resistenza alla crescita di microrganismi sulla parete.

Campi d’Impiego

Come additivo resistente alla muffa su tutte le pitture da interno ed esterno.

Modalità di Applicazione

Versare STERYLPLUS direttamente nel contenitore dell'idropittura da interni o esterni, nelle seguenti quantità:
0,250 l in 4÷5 l di prodotto; 0,750 l in 14÷15 l di prodotto. Miscelare l'idropittura dopo aver versato STERYLPLUS e procedere alla normale pitturazione.

Il prodotto

Composizione	Miscela in acqua di principi attivi
Peso specifico	1kg/l ±3%
pH	7 ÷ 11
Viscosità	5.000 ÷ 11.000 CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi
Confezioni	Litri 0,25 – 0,75

L'applicazione

Diluizione	Aggiungere 0,250 l di STERYLPLUS ogni 4 ÷ 5 l di pittura, 0,750 l in 14÷15 l di pittura
Pulizia attrezzi	Acqua

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, etc. e vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di Capitolato

Versare l'intero contenuto del flacone di un additivo concentrato del tipo STERYLPLUS by OIKOS della capacità di..... lt in una latta da..... lt. Miscelare l'idropittura dopo aver versato il prodotto e procedere alla normale pitturazione. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di..... al m² compreso materiale e posa in opera.