



Baunit StarTherm Resolution 022

Pannello in resina PF

- **Miglior valore isolante**
- **Spessori ridotti**
- **Facile applicazione grazie alla schermatura in EPS**

Prodotto	Pannello termoisolante in schiuma rigida Resol (polifenolica) secondo EN 13166 tipo PF, rivestito da entrambi i lati da polistirene EPS (3 mm), ad eccezione dei pannelli con spessori 2,5; 3 e 4 cm che non hanno rivestimento in EPS da 3 mm. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9.		
Composizione	Spessori disponibili: da 2 a 4 cm senza rivestimento in eps; da 5 a 30 cm con rivestimento in eps		
Caratteristiche	Pannello per isolamento termico a cappotto 50 x 100 cm		
Applicazione	Pannello per isolamento termico a cappotto 50 x 100 cm a spigolo vivo		
Dati Tecnici	Classe di resistenza al fuoco:	E s1 d0 secondo EN 13501-1	
	resistenza adesiva al taglio:	≥ 80 kPa	
	valore μ :	ca. 20 - 50	
	Conducibilità termica λ d:	0.022 W/mK dichiarata a 10 °C	
	codice di designazione:	PF-EN 13166-L1-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-) -TR60-CV	

	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 5	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 6	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 7	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 8
formato del pannello	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm
Calore Specificio	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK

	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 9	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 10	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 12	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 14
formato del pannello	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm
Calore Specificio	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK

	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 16	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 18	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 20	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 22
formato del pannello	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm
Calore Specificio	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK

	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 24	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 26	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 28	Baunit StarTherm Resolution 022 cm 30
formato del pannello	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm
Calore Specificio	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK	< 1450 kJ/kgK

Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto, al riparo da raggi ultravioletti (sole), dall'umidità e da sollecitazioni meccaniche.
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Avvertenze e informazioni	Baumit StarTherm Resolution 022 non contiene fluoroclorocarburi (CFC), fluoroclorocarburi parzialmente idrogenati (HCFC) e fluorocarburi parzialmente idrogenati (HFC). Baumit StarTherm Resolution 022 non contiene cloro e cloruri. Proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Baumit StarTherm Resolution 022 resiste al contatto di breve periodo con la benzina e con la maggior parte degli acidi, basi e oli minerali diluiti. Ove si preveda un contatto prolungato di Resolution® con collanti o rasanti, questi devono presentare un pH massimo di 12.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.